MARINE PAINTS

NAUTIX

TECHNISCHES DATENBLATT

NAUTIX GRIP

Durchsichtige Zweikomponentige Anti-Rutsch-Beschichtung

☐ Farblos



OBERFLÄCHEN

Polyester | GFK | Holz | Metall | Plexiglas





BESCHREIBUNG

NAUTIX GRIP ist eine beinahe transparent-durchsichtige Anti-Rutsch-Beschichtung, die als Antislip oder Antirutsch-Beschichtung sehr guten Halt bietet und für sehr stark belastete Oberflächen geeignet ist, zum Beispiel für Yacht-Decks. Dieses Produkt besteht aus Komponenten, die ihm sehr gute Härte- und Abriebfestigkeits-Eigenschaften in maritimer Umgebung und gegenüber Chemikalien verleihen. Wenn nötig, kann es mit einem Farblack kombiniert und damit wunschgemäß eingefärbt werden.

HAUPTMERKMALE

ERGIEBIGKEIT	**8m²/kg pro Schicht (siehe "Auftrag" für Details)**
TROCKENEXTRAKT	**45,30 (% Volumen) | 67 (% Gewicht)**
VOLUMENVERHÄLTNIS	**7 Basis | 2 Härter**
GEWICHTSVERHÄLTNIS	**85g Basis | 15g Härter**
FLAMMPUNKT	**23°C < FP < 55°C**
PACKUNGSGRÖßEN	**0,5kg - 3kg**
TYPISCHE HALTBARKEIT	**5 Jahre**
SPEZIFIKATION	**Gebrauchsfertig - Nur für professionelle Anwendung**
VERDÜNNER/REINIGER	**Nautix DP**
FARBE	**Farblos**
FINISH	**Matt**

TROCKNUNGS-/ÜBERSCHICHTUNGSZEITEN

TEMPERATUR	10°C	15°C	20°C	30°C
Fühltrocken nach	**3Std**	**1Std30**	**1Std**	**20Min**
Überschichtungs-Fenster*	**7Std**	**5Std**	**3Std**	**1Std30**
Vollständige Aushärtung	**10Std**	**8Std**	**6Std**	**4Std**

Std=Stunden Min=Minuten
**Minimale Wartezeit bis zur Überschichtung*

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

AUF BLANKER OBERFLÄCHE

- Mit Nautix SD entfetten.
- Oberfläche mit Korn P120 Schleifpapier schleifen, um die Haftung zu verbessern.
- Sicherstellen, dass die Oberfläche trocken und staubfrei ist.

AUF BESTEHENDEM ANSTRICH

Überprüfen Sie die Oberfläche: Vor der Beschichtung muss lose oder abblätternde Farbe entfernt werden. Glätten Sie alle Kanten. Mit einer Stahlbürste o.ä. können Sie an verschiedenen Stellen kratzend die Haftfähigkeit des bestehenden Antifoulings testen.

• Oberfläche in gutem Zustand:

- Mit einem Hochdruckreiniger oder Pinsel Schmutz entfernen.
- Oberfläche Mit Korn P120 Nass-Schleifpapier schleifen.
- Mit Süßwasser abspülen und trocknen lassen.

• Oberfläche in schlechtem Zustand:

- Gründlich abtragen und mit Nautix SD entfetten.
- Mit Korn P80-120 Schleifpapier schleifen.
- Mit Süßwasser abspülen und trocknen lassen.
- Je nach Substrat 1 bis 2 Schichten U2 oder L2 auftragen und gründlich trocknen lassen.
- Oberfläche mit Korn P120 Schleifpapier schleifen.
- Mit Süßwasser abspülen und trocknen lassen.

WICHTIGE HINWEISE

Die richtige Grundierung wählen:
Für das beste Ergebnis weiße U2 Grundierung oder 2-K L2 Endbeschichtung auf die zuvor mit Korn P120 angeschliffene Oberfläche auftragen.

Wichtig:
Vermeiden Sie Staub in der unmittelbaren Umgebung. Beachten Sie die Trocknungszeiten vor der Überschichtung.

NAUTIX GRIP ist nur mit einer zweikomponentigen Grundierung oder Beschichtung kompatibel.

Nautix | Parc d'activités Les 5 chemins – 24 rue Nicolas Appert - 56520 Guidel, France
Tel: +33.(0)2.97.65.32.69 | info@nautix.com

MARINE PAINTS

NAUTIX

NAUTIX GRIP

Durchsichtige Zweikomponentige
Anti-Rutsch-Beschichtung

HINWEISE

- Mischen Sie die Basis gründlich, bevor Sie den Härter hinzufügen. Nur so viel mischen wie nötig.
- Die Mixtur vor dem Auftrag 10 Minuten stehen lassen.
- Das Equipment mit DP Verdünner reinigen.
- Auftragsmethoden: Rolle für Primer oder Fließbecher-Spritzpistole (Nur für professionelle Anwendung).
- Bei 10-30°C auftragen (idealerweise bei Luftfeuchtigkeit von unter 85%).
- Beschichten Sie keine Oberfläche, wenn auch nur ein geringes Risiko von Kondensation auf der Oberfläche besteht (Taupunkt): die Temperatur der Umgebungsluft, des Trägermaterials und des Produkts müssen sehr nah beieinander liegen.
- Vermeiden Sie einen Auftrag bei ungünstigen Wetterbedingungen: Starker Wind, direktes Sonnenlicht, hohe/niedrige Temperaturen, hohe Feuchtigkeit oder Regen.
- Lösungsmittel sollen auf natürliche Weise verdunsten. Erwärmen Sie die Umgebungsluft nicht nach Beginn des Auftrags. Nutzen Sie keine Fremdbelüftung direkt an der Oberfläche.

AUFTRAG

ROLLE FÜR PRIMER

- Mit spezieller Primer- und Antirutsch-Rolle in ebenmäßigem Kreuzschichtgang für ein perfektes Finish auftragen. Strecken Sie die Farbe nicht, um die Ergiebigkeit zu verbessern.
- In ca. 60cm breiten Abschnitten auftragen.
- Verdünnung wird nicht empfohlen. Falls nötig, 5% zu Nautix DP hinzufügen.
- Mindestens 1-2 Schichten empfohlen.

AIRLESS-SPRITZEN

- 2,0 bar, Düse 2,5-3,0mm
- Nicht verdünnen.
- In einer ebenmäßigen Schicht auftragen.

Der Spritzauftrag ergibt ein ästhetischeres Ergebnis und einen langanhaltenderen Anti-Rutsch-Effekt.

NAUTIX GRIP kann durch das Hinzufügen von L2 Endbeschichtung (maximal 10% nach Gewicht) gefärbt werden, wenn die Basis-Härter-Mischung zusammengegeben wurde.

ROLLENINFO

Anzahl der Schichten: min. 1
Theoretische Ergiebigkeit pro Schicht: 8m²/kg
Empfohlene Nassschichtdicke pro Schicht: 120µm
Empfohlene finale Trockenschichtdicke: 60µm

AIRLESSSPRITZINFO

Anzahl der Schichten: 1
Theoretische Ergiebigkeit pro Schicht: 6m²/kg
Empfohlene Nassschichtdicke pro Schicht: 160µm
Empfohlene finale Trockenschichtdicke: 80µm

INFORMATIONEN

ANWENDERSCHUTZ

- Beschichtung für Amateur*innen und Professionelle. Gefährliches Produkt.
- Lesen Sie vor dem Gebrauch aufmerksam dieses Datenblatt, das Etikett sowie die Produktinformationen.
- Arbeiten Sie in einer gut belüfteten Umgebung und tragen Sie Schutzkleidung, Handschuhe, Schutzbrille und eine geeignete Maske.

TRANSPORT UND LAGERUNG

- Das Produkt muss in luftdicht verschlossenen Behältern transportiert und gelagert werden, die nicht durchlässig für Lösungsmittel sind.
- Nicht Luft, direktem Sonnenlicht oder Extremtemperaturen aussetzen. Um die Qualität nach der Nutzung beizubehalten, den Behälter wieder verschließen und umgedreht bei 10-25°C lagern. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

SICHERHEIT

- Lesen Sie das Etikett und die Produktinformationen vor dem Gebrauch. Halten Sie sich beim Gebrauch an die Vorgaben. Lesen Sie die Sicherheits- und Gesundheitshinweise aufmerksam. Diese können Sie auch von Nautix und Händlern erhalten.
- Bei jeder Anwendung muss angemessene Schutzkleidung getragen werden: Ganzkörperanzüge in Farben, die einen Kontrast zum Produkt bilden, Einweg-Komplettanzüge mit Kapuze, passende Handschuhe sowie Schutzschuhe, die die unteren Gliedmaßen schützen. Tragen Sie ein Atemschutzgerät beim Spritzen.

ENTSORGUNG

- Leere Behälter und verschmutzter Abfall müssen gemäß aktueller lokaler behördlicher Vorgaben zum Umgang mit Gefahrstoffen entsorgt werden, zum Beispiel durch die Entsorgung bei einer Abfallsammelstelle oder geeigneten Abfallbehältern. Nicht in Abflüssen oder Wasserläufen entsorgen. Es empfiehlt sich, Produktreste vor der Entsorgung trocknen zu lassen.

GENERELLES

- Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke, erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde.
- Die Angaben in diesem Datenblatt werden von Zeit zu Zeit auf den neusten Stand der praktischen Erfahrungen und Ergebnisse unserer beständigen Entwicklungsarbeit gebracht. Vor der Anwendung muss sichergestellt werden, dass das vorliegende Datenblatt die neueste Ausgabe ist.
- Die Anwendung erfolgt auf eigene Gefahr, Nautix kann nicht haftbar gemacht werden.

Nautix | Parc d'activités Les 5 chemins – 24 rue Nicolas Appert - 56520 Guidel, France
Tel: +33.(0)2.97.65.32.69 | info@nautix.com

Zuletzt aktualisiert im April 2024