

CLEAR MASTER UVR PU

1- BESCHREIBUNG : Flexibler Zwei-Komponenten-Polyurethan-Decklack, verwendet für den Aussenschutz mit hervorragendem Schutz gegen UV-Belastung

2- SPEZIFIKATION :

3- ZUBEREITUNG :

Mischung (Gewicht)	CLEAR MASTER UVR PU BASIS	100
	CLEAR MASTER UVR PU HÄRTER	94
	Verdüner PU No 2	0 bis 0,25 V
Mischung (Volumen)	CLEAR MASTER UVR PU BASIS	1 V
	CLEAR MASTER UVR PU HÄRTER	1 V
	Verdüner PU No2	0 bis 0,25 V
Wartezeit vor Anwendung	10 Minuten (ungefähr)	
Topfzeit	6 Stunden @ 23°C	
Spritzviskosität	13 bis 14s Becher CA 4 40 bis 45s Becher CA 2,5	



4- ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN :

Trockene Dicke	40 bis 60µm	
Bedingungen	Temperatur	15°C bis 35°C
	Luftfeuchtigkeit	30 bis 75 %
Ausstattung	Druckluftpistole	Typ Kremlin M 21
	Elektrostatische Pistole	
	Düse	1,2 bis 1,8 mm
	öl- und wasserfreie Luft	
Reinigung der Materialien	Mit Verdünner PU No2 von MAPAERO	



5- ARBEITSWEISE :

- Eine gekreuzte Schicht auftragen, zwischen 20 Minuten und 1 Stunde 30 Minuten trocknen lassen, bis die Lösungsmittel verdunstet sind.
- Dann eine gut feuchte gekreuzte Schicht auftragen, um 40 bis 60µm im Trockenzustand zu erhalten.

6- TROCKENZEIT : (für 40 bis 60 µm trocken)

	23°C	60°C
Staubtrocken	1 Stunde (etwa)	30 Minuten
Überklebbar	7 bis 9 Stunden	3 Stunden

7- PHYSIKALISCHE DATEN :

Theoretischer Verbrauch: 7m²/L für 50µm trocken (Basis und Härter unverdünnt)
Dichte der trockenen Schicht : 1,1 (etwa)

Festkörpergehalt: 49%

8- LAGERUNG :

48 Monate für Basis und 24 Monate für Härter bei 5°C bis 35°C Lagertemperatur (In voller und versiegelter Originalverpackung)

9- VERPACKUNG :

	Verpackung (L)	Referenzen
CLEAR MASTER UVR PU BASIS	1	1250XXXB001L
	5	12150XXXB005L
CLEAR MASTER UVR PU HÄRTER	1	12100000D001L
	5	12100000D005L
Verdünner PU no2	1	15100000X001L
	5	15100000X005L



Garantie : Wir garantieren die Lieferung der Produkte gegen versteckte Material- sowie Herstellungsfehler. Unsere Haftung beschränkt sich auf die Verpflichtung, ein Mangelprodukt kostenfrei zu ersetzen. Gleichzeitig übernehmen wir keine weiteren Kosten. Die technischen Angaben dürfen nur als Informationen basierend auf unserer Erfahrung betrachtet werden. Darüber hinaus haftet unsere Gesellschaft nicht für entstehende körperliche oder materielle Schäden, die aus falscher Handhabung resultieren. Jede abweichende Garantie muß , um voll gültig zu sein, in einem speziellen Vertrag festgehalten und vom Vorstand unterschrieben werden.