SCOURING ACID

Oberflächenvorbereitung für Aluminium und Stahloberflächen





PRODUKTBESCHREIBUNG

Nautix SCOURING ACID wird als Ätzmittel für die Vorbereitung von Metalloberflächen genutzt, wenn es nicht möglich ist, diese zu strahlen oder mit **Korn P36 bis 40** zu schleifen. Es dient insbesondere für die Entfernung von Oxidation auf Aluminium-Oberflächen. Der Auftrag dieses Ätzmittels verbessert und ermöglicht die Haftung nachfolgender Antikorrosionsbeschichtungen.

PRODUKTINFORMATIONEN

Aussehen	Farblos
Ergiebigkeit	20m²/L
Flammpunkt	FP > 14°C
Gebindegröße	1L
Lagerzeit	2 Jahre

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Arbeiten Sie in gut belüfteter Umgebung, tragen Sie angemessene Sicherheitskleidung, Handschuhe und Augen-/Gesichtsschutz (siehe: Martindale´s **MAGNUM 8500 KIT** im **Onlineshop bei Timeout.de**).
- Lesen Sie die Sicherheitshinweise gründlich vor der Auftragung.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG UND AUFTRAGUNG

- Entfernen Sie vorhandene Oxidationen mit einer Metallbürste.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche staubfrei ist.
- Spülen der Oberfläche mit einem passenden Reinigungsmittel, mit frischem Wasser mittels Hochdruck oder mit Bürste abwaschen, dann trocknen lassen.
- **Nautix SCOURING ACID** mit **Pinsel** oder Walze auftragen.
- Mindestens 20 Minuten warten.
- Mit frischem Wasser abwaschen, um gelatineartigen und klebrigen Ausschuss zu entfernen.
- Falls nötig, wiederholen Sie diesen Schritt bei Aluminium-Oberflächen, um jede Oxidation zu entfernen.
- Trocknen lassen.
- So schnell wie möglich überschichten, sobald die Oberfläche trocken ist.
  Mit den dafür passenden Produkten von Nautix direkt
  - mit **METAPOX** Haftvermittler und Epoxidprimer (**EPOXYGARD** oder **HPE)**
  - mit **PA** als Antikorrosions-Grundierung.

  Für beide Vorgehensweisen wird empfohlen, mindestens 3 Primer-Schichten aufzutragen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Beachten Sie: Aluminium-Oberflächen werden schnell von einer Oxid-Schicht (Aluminium /Aluminiumoxid) überzogen, welches das Metall auf natürliche Weise vor Korrosion schützt.
Diese klare Schicht verhindert eine gute Haftung von Beschichtungen. Deshalb muss die Oberfläche sorgfältig vorbereitet, gesäubert und geschliffen werden, um die Haftung eines Primers zu verbessern.

TRANSPORT-, LAGERUNGS- UND SICHERHEITS-INFORMATIONEN

Transport und Lagerung

- Dieses Produkt sollte in fest verschlossenen Behältern während Transport und Lagerung aufbewahrt werden.
- Die Aussetzung zu Luft, Sonne und extremen Temperaturen sollte vermieden werden. Für die längst mögliche Lagerungsbeständigkeit stellen Sie sicher, dass der Behälter fest verschlossen ist und zwischen 10° und 25°C gelagert wird. Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.

Nautix – Parc d'activités Les 5 chemins – 24 rue Nicolas Appert - 56520 Guidel, France
Tel: +33.(0)2.97.65.32.69 Fax: +33.(0)2.97.65.03.54 info@nautix.com — www.nautix.com

MARINE PAINTS
NAUTIX

SCOURING ACID

Oberflächenvorbereitung für Aluminium und Stahloberflächen

Sicherheit

- Vor der Benutzung lesen Sie die Informationen zu Gesundheit und Sicherheit. Für weitere Details kontaktieren Sie Nautix oder seinen Händler.
- Professionelle Anwender müssen angemessene Sicherheitskleidung tragen: Overalls in einer kontrastierenden Farbe zum angewandten Produkt, so bspw. einen Einweg-Overall mit Kapuze, passende Handschuhe und undurchlässige Schuhen, welche auch das untere Bein schützen. Tragen Sie, wenn Sie Materialien spritzen, passendes Atemschutzequipment, gegebenenfalls auch ein Frischluftspendergerät mit Helm und Visier (siehe: Martindale´s **MAGNUM 8500 KIT** im **Onlineshop bei Timeout.de**).

Entsorgung

Die Entsorgung von Resten muss entsprechend den örtlichen Bestimmungen erfolgen. Entsorgen Sie keine Dosen oder Beschichtungsmaterialien in Wasserläufe, sondern nutzen Sie die dafür gedachten Anlagen. Es ist am besten, Lacke trocknen zu lassen, bevor sie entsorgt werden. Reste dieses Produktes können nicht durch die städtischen Entsorgungsmöglichkeiten oder ohne Erlaubnis entsorgt werden.

Allgemein

Die Informationen auf diesem Blatt werden von Zeit zu Zeit aktualisiert. Jede Person, die dieses Produkt benutzt, ohne vorher schriftlich weitere Informationen zur Anwendbarkeit und Eignung dieses Produkts einzuholen, tut dies auf eigenes Risiko. Nautix und seine Vertreiber akzeptieren keine Verantwortlichkeit für die Leistung des Produkts bei jeglichem Verlust oder Schaden.

Nautix – Parc d'activités Les 5 chemins – 24 rue Nicolas Appert - 56520 Guidel, France
Tel: +33.(0)2.97.65.32.69 Fax: +33.(0)2.97.65.03.54 info@nautix.com — www.nautix.com

MARINE PAINTS
NAUTIX